

ウェットフェルト



ブランケットに無機結合材を含ませた湿潤状態のシート状の製品です。あらかじめ所定の形状に成形しておき、乾燥することによりそのまま硬化しますので、特に曲面部やパイプの断熱が容易になります。

代表特性

		ウェットフェルト	16 ウェットフェルト
区分		RCF	PCW
色		白	白
最高使用温度 (°C)		1200	1600
乾燥後嵩密度 (kg/m ³)		300	120 ~ 240
加熱線収縮率 (%) × 24 時間	800°C	0.2	-
	1000°C	2.3	-
	1200°C	-	0.2
	1400°C	-	0.6

区分：RCF (RCF 又は RCF を含む製品)、PCW (ポリクリスタライン製品)

標準寸法及び梱包 ウェットフェルト

寸法 (mm)	厚み	6	12.5	25
	幅	600		
	長さ	300	900	
梱包入数 (個)		10	5	3

標準寸法及び梱包 16 ウェットフェルト

寸法 (mm)	厚み	12	24
	幅	610	
	長さ	900	
梱包入数 (個)		5	3